

FISA TEHNICA REVESTTECHFLEX

revesttech®

Produsul

Adeziv pentru realizarea și etanșarea rosturilor.

Descriere

Chit poliuretanic de înaltă calitate, monocomponent, indicat pentru lipirea și etanșarea materialelor precum membranele de hidroizolație Revestech, ceramica, lemn, PVC, ABS, metale etc. Rămâne elastic după întărire. Aderență excelentă și rezistență chimică. Vopsibil. Potrivit pentru utilizare în exterior și în interior.



Referință	Denumire
544015323	REVESTTECHFLEX

Date tehnice

Compozitie	Elastomer de uretan
Dimensiuni	Cartus de 300 ml.
Aspect	Pasta tixotropica.

Proprietatilor	Valoare	Unitate	Metoda de testare
PRODUSUL NEINTARIT			
Formarea peliculei (23°C și 50% h.r.)	Aprox. 90	min.	M.I.
Viteza de uscare (23°C și 50% h.r.)	2 - 3	mm/24h	M.I.
Temperatura de aplicatie	De la +1 la +30	°C	---

Proprietatilor	Valoare	Unitate	Metoda de testare
PRODUSUL NEINTARIT			
Duritate	Aprox. 55	ShA	DIN 53505
Rezistenta la tractiune	1.7 - 1.9	Mpa.	DIN 53504
Forfecare elastica 100%	0.8 - 1.0	Mpa.	DIN 53504
Intindere la ruptura	400 - 600	%	DIN 53504
rezistență la temperatura	De la -40 la +90	°C	-----

Rezultate: Determinari in laborator.

responsible
waterproofing

Utilizarea si aplicatii

Indicat în special pentru etanșarea benzii de hidroizolație perimetrală de pe marginea **PLATOUL DE DUS LEVEL**, precum și pentru lipirea ceramicii pe profilele PVC utilizate în **PLATOUL DE DUS LEVEL**. Indicat și pentru etansarea rosturilor între piesele **WALK LEVEL** și lipirea placilor ceramice pe profilele PVC ale acestui sistem. Este, de asemenea, folosit pentru a lipi și sigila membranele noastre DRY/ECODRY pe diferite materiale precum ceramică, lemn, PVC, ABS, metale etc. Este întotdeauna recomandat să faceți teste de aderență pe orice material necunoscut utilizatorului.

Instrucțiuni de folosire

Pentru a obține o aderență perfectă la suport, suprafețele trebuie să fie curate și fără praf, grăsimi, uleiuri, apă, poluanți, oxizi etc., pentru a face acest lucru, în anumite ocazii, pe lângă tratamentul mecanic, se recomandă curățarea cu solvenți organici (alcool, acetonă sau MEK) până când toți contaminanții sunt complet eliminați. Nu utilizați niciodată săpunuri, detergenți sau apă. Așezați duza pe cartuș și tăiați aceasta la lățimea dorită a rostului; Apăsăți etanșantul cu pistolul de aplicare pentru a acoperi perfect întreaga îmbinare și pentru ca partile laterale să fie umplute; se întinde cu spatula rotunjită. Rosturile prea adânci trebuie umplute cu material de umplutură, evitând astfel ca etanșantul să adere la fund. Orice modificare a rostului trebuie efectuată înainte ca timpul de formare a peliculei să se încheie.

Siguranța și igiena

Utilizați în locuri bine ventilate. Evitați contactul cu ochii și mucoasele. În caz de contact cu ochii, spălați bine cu multă apă, iar dacă este necesar trebuie consultat un medic. Pentru mai multe informații consultați fișa de siguranță.

Depozitare

A se păstra într-un mediu răcoros, uscat și bine ventilat între +5 și +25°C, ferit de surse de căldură și umiditate. Termen de valabilitate: 9 luni în recipientul său original nedeschis.

Curățenie

Produs întărit: Mijloace mecanice.

Produs proaspăt: Cu solvenți organici.